

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD
Ensayos Mecánicos y Químicos

PLANTA:
CALLE 3 S/N. COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO-
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

FOLIO 29310

FECHA 16/diciembre/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
203886	6/A 529 G		ANGULO	25.4 X 3.2	1 X 1/8"	6.10M	0.200	0.810	0.034	0.014	378.00	38.50	541.00	55.20	25.5		Approved
203892	6/A 529 G		ANGULO	25.4 X 3.2	1 X 1/8"	6.10M	0.190	0.780	0.037	0.013	375.00	38.20	530.00	54.00	28.0		N/A
							0.090	0.070	0.210	0.290							

Observaciones

Remisión No. 4503-529

Góndola / Placas 312DG4

Pedido No. 39228

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:


- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: MANUEL RODILES DUARTE

Firma:



Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.