

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD
Ensayos Mecánicos y Químicos

PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FOLIO 30870

FECHA 29/mayo/2012

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
	206644	6/A 529 G	ANGULO	31.7 X 2.7	1 1/4 X 0.109'	12.00M	0.140	0.880	0.038	0.023	362.00	36.90	504.00	51.40	25.5		N/A
	206676	6/A 529 G	ANGULO	31.7 X 2.7	1 1/4 X 0.109'	6.10M	0.250	0.080	0.230	0.180	400.00	40.80	552.00	56.30	24.5		N/A
							0.200	0.850	0.033	0.014							
							0.150	0.080	0.250	0.230							

Observaciones

Remisión No. 4503-3432

Góndola / Placas 373AE4

Pedido No. 93192

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:


- NMX-C-407-ONNCCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a

- NMX-C-407-ONNCCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN

Firma:



Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.