



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information : Orden / Order:37040 Certificado / Certificate: B36978

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Fecha / Date: 18/09/2015 23:09 PM
Fecha Impresión / Print Date: 18/09/2015 23:27 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201411051042	CAN 20ft 8 (11.5)	000000142256	A36/A529-50	55700	80000	26	0.7	.191	.917	.231	.026	.028	.411	.225	.095	.018	.022	.001	.005	.003	.466
2	2201411051036	CAN 20ft 8 (11.5)	000000142256	A36/A529-50	55700	80000	26	0.7	.191	.917	.231	.026	.028	.411	.225	.095	.018	.022	.001	.005	.003	.466
3	2201411051039	CAN 20ft 8 (11.5)	000000142256	A36/A529-50	55700	80000	26	0.7	.191	.917	.231	.026	.028	.411	.225	.095	.018	.022	.001	.005	.003	.466
4	2201411051043	CAN 20ft 8 (11.5)	000000142256	A36/A529-50	55700	80000	26	0.7	.191	.917	.231	.026	.028	.411	.225	.095	.018	.022	.001	.005	.003	.466
5	2201502181006	CAN 20ft 8 (11.5)	000000142266	A529-50	55400	80100	26	0.69	.208	.963	.298	.02	.029	.385	.102	.086	.018	.02	.001	.006	.003	.475
6	2201508243017	CAN 20ft 6 (8.2)	000000151702	A36/A529-50	51657	73957	25	0.7	.166	.86	.192	.014	.032	.313	.15	.099	.024	.014	.001	.001	.002	.404
7	2201508243015	CAN 20ft 6 (8.2)	000000151702	A36/A529-50	51657	73957	25	0.7	.166	.86	.192	.014	.032	.313	.15	.099	.024	.014	.001	.001	.002	.404
8	2201508243016	CAN 20ft 6 (8.2)	000000151702	A36/A529-50	51657	73957	25	0.7	.166	.86	.192	.014	.032	.313	.15	.099	.024	.014	.001	.001	.002	.404
9	2201509173036	CAN 20ft 3 (4.1)	000000151848	A36/A529-50	50722	71717	30	0.71	.16	.82	.186	.018	.03	.317	.154	.09	.018	.012	.001	.003	.002	.387
10	2201509173027	CAN 20ft 3 (4.1)	000000151848	A36/A529-50	50722	71717	30	0.71	.16	.82	.186	.018	.03	.317	.154	.09	.018	.012	.001	.003	.002	.387
11	2201509173041	CAN 20ft 3 (4.1)	000000151878	A36/A529-50	51248	72972	28	0.7	.169	.825	.175	.013	.032	.274	.116	.087	.025	.013	.001	.002	.002	.388
12	2201509173039	CAN 20ft 3 (4.1)	000000151878	A36/A529-50	51248	72972	28	0.7	.169	.825	.175	.013	.032	.274	.116	.087	.025	.013	.001	.002	.002	.388
13	2201508261036	CAN 40ft 6 (8.2)	000000151767	A36/A529-50	52143	73914	32	0.71	.169	.845	.207	.018	.036	.265	.154	.156	.035	.012	.001	.005	.003	.412
14	2201508262013	CAN 40ft 6 (8.2)	000000151764	A36/A529-50	50459	71091	31	0.71	.168	.859	.193	.025	.037	.286	.253	.102	.025	.012	.001	.006	.003	.427
15	2201508262011	CAN 40ft 6 (8.2)	000000151764	A36/A529-50	50459	71091	31	0.71	.168	.859	.193	.025	.037	.286	.253	.102	.025	.012	.001	.006	.003	.427
16	2201509043042	CAN 40ft 4 (5.4)	000000151801	A36/A529-50	52714	75274	25	0.7	.162	.829	.169	.014	.03	.318	.113	.089	.023	.013	.001	.001	.002	.383
17	2201509043040	CAN 40ft 4 (5.4)	000000151801	A36/A529-50	52714	75274	25	0.7	.162	.829	.169	.014	.03	.318	.113	.089	.023	.013	.001	.001	.002	.383
18	2201509043034	CAN 40ft 4 (5.4)	000000151800	A36/A529-50	52389	75304	29	0.7	.17	.851	.165	.015	.028	.329	.135	.096	.022	.012	.001	.001	.001	.399

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.