



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information:

PLESA ANAHUAC Y CIAS

Orden / Order: 42537

Certificado / Certificate: B42443

Fecha / Date: 17/06/2016 22:29 PM

Fecha Impresión / Print Date: 18/06/2016 13:24 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201507292048	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151286	A36/A529-50	51129	72289	32	0.71	.18	.82	.153	.016	.024	.296	.188	.17	.033	.013	.001	.002	.002	.406
2	1201510262003	ANG 40ft 1.5x1.5x0.125	000000152300	A36/A529-50	51124	73254	33	0.7	.164	.827	.194	.01	.022	.141	.082	.062	.017	.009	.001	.005	.002	.368
3	1201512241001	ANG 40ft 1.5x1.5x0.125	000000152555	A36/A529-50	56500	78000	29	0.72	.18	.822	.182	.012	.019	.267	.077	.118	.028	.014	.001	.002	.003	.396
4	1201603222005	ANG 1.5x1.5x0.188 40ft	000000160690	A36/A529-50	51000	72100	33	0.71	.162	.859	.162	.013	.029	.255	.101	.093	.029	.004	.001	.004	.002	.383
5	2201605201078	ANG 20ft 3x3x1/4	000000161115	A36/A529-50	56200	77800	36	0.72	.198	.895	.166	.02	.028	.273	.162	.092	.019	.013	.001	.001	.002	.436
6	2201605201076	ANG 20ft 3x3x1/4	000000161115	A36/A529-50	56200	77800	36	0.72	.198	.895	.166	.02	.028	.273	.162	.092	.019	.013	.001	.001	.002	.436
7	1201605209010	ANG 20ft 1x1x1/8	000000181085	A36/A529-50	57900	78100	33	0.74	.187	.858	.178	.014	.02	.169	.08	.071	.014	.008	.001	.001	.002	.395
8	2201606041043	CAN 20ft 3 (4-1)	000000161238	A36/A529-50	53600	76400	26	0.7	.188	.812	.164	.02	.023	.162	.086	.076	.024	.001	.001	.001	.003	.389
9	1201606172017	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
10	1201606172023	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
11	1201606172018	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
12	1201606172016	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
13	1201606172014	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
14	1201606172020	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
15	1201606172024	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421
16	1201606172022	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000161355	A36/A529-50	51000	71900	31	0.71	.176	.895	.189	.025	.029	.32	.16	.092	.023	.012	.001	.002	.003	.421

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M  
ASTM A370 - 12a (2014).

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.  
ASTM A370 - 12a (2014).

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.