

**PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.**  
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

**Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas**  
 ( Mill Test Report )


**Información del Cliente / Client Information :**

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A DE C.V.

**Orden / Order:44026**

**Certificado / Certificate: B43928**

Fecha / Date: 30/08/2016 21:45 PM  
 Fecha Impresión / Print Date: 30/08/2016 22:19 PM



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE YS	UT TS	PE %EL	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sh	V	Nb	Al	CEQ	
1	2201511142009A	ANG 20ft 6x6x3/8	000000162400	A36/A529-50	50161	73267	35	0.68	.16	.824	.186	.012	.034	.23	.099	.068	.017	.01	.001	.003	.002	.367
2	2201511123006A	ANG 20ft 6x6x3/8	000000152394	A36/A529-50	50102	72964	34	0.69	.169	.82	.222	.016	.031	.242	.123	.086	.026	.011	.001	.007	.002	.395
3	2201511123006B	ANG 20ft 6x6x3/8	000000152394	A36/A529-50	50102	72964	34	0.69	.169	.82	.222	.016	.031	.242	.123	.086	.026	.011	.001	.007	.002	.395
4	2201604081056	ANG 3x3x1/2 20ft	000000160813	A36/A529-50	51200	71200	34	0.72	.187	.874	.184	.014	.024	.189	.071	.064	.017	.01	.001	.005	.002	.399
5	2201604081061	ANG 3x3x1/2 20ft	000000160813	A36/A529-50	51200	71200	34	0.72	.187	.874	.184	.014	.024	.189	.071	.064	.017	.01	.001	.005	.002	.399
6	2201604081054	ANG 3x3x1/2 20ft	000000160813	A36/A529-50	51200	71200	34	0.72	.187	.874	.184	.014	.024	.189	.071	.064	.017	.01	.001	.005	.002	.399
7	2201607062025A	ANG 4x4x0.313 20ft	000000161418	A36/A529-50	51300	74300	27	0.69	.184	.888	.195	.017	.029	.402	.095	.152	.027	.017	.001	.005	.002	.399
8	2201607062026B	ANG 4x4x0.313 20ft	000000161418	A36/A529-50	51300	74300	27	0.69	.184	.888	.195	.017	.029	.402	.095	.152	.027	.017	.001	.005	.002	.399
9	2201607062023A	ANG 4x4x0.313 20ft	000000161418	A36/A529-50	51300	74300	27	0.69	.184	.888	.195	.017	.029	.402	.095	.152	.027	.017	.001	.005	.002	.399
10	220160801002	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
11	2201608013023	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
12	2201608013021	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
13	2201608013023	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
14	2201608013027	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
15	2201608013029	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
16	2201608021001	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419
17	2201608013030	SOL 20ft 6x3/8	000000161745	A36/A529-50	52700	74400	38	0.71	.17	.895	.175	.02	.031	.291	.189	.112	.027	.014	.001	.002	.002	.419

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
 \*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36: A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014), ASME SA36

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36: A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.