

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (888)150-1300 al 29 Fax. (888)150-13-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC SA DE CV

Fecha / Date: 22/09/2016 18:01 PM

Fecha Impresión / Print Date: 22/09/2016 18:30 PM

Orden / Order: 44362

Certificado / Certificate: B44257



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADE	LE	UT	PE	LEUT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	YS	TS	%EL	YS/TS														
1	220160712015	ANG 20R 2x2x1.4	000000161806	A36/A529-50	53400	74800	31	0.71	.174	.264	.193	.02	.027	.299	.11	.091	.022	.015	.001	.002	.003	.403
2	220160712014	ANG 20R 2x2x1.4	000000161806	A36/A529-50	53400	74800	31	0.71	.174	.264	.193	.02	.027	.299	.11	.091	.022	.015	.001	.002	.003	.403
3	220160712011	ANG 20R 2x2x1.4	000000161807	A36/A529-50	53200	75400	31	0.71	.174	.264	.193	.02	.026	.303	.127	.091	.02	.015	.001	.002	.003	.408
4	220160712010	ANG 20R 2x2x1.4	000000161807	A36/A529-50	53200	75400	31	0.71	.174	.264	.193	.02	.026	.303	.127	.091	.02	.015	.001	.002	.003	.408
5	220160712008	ANG 20R 2x2x1.4	000000161807	A36/A529-50	53200	75400	31	0.71	.174	.264	.193	.02	.026	.303	.127	.091	.02	.015	.001	.002	.003	.408
6	220160712009	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	52300	78700	35	0.69	.171	.881	.178	.016	.029	.31	.132	.117	.028	.018	.001	.003	.003	.408
7	220160712003	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	52300	75700	35	0.69	.171	.881	.178	.016	.029	.31	.132	.117	.028	.018	.001	.003	.003	.408
8	2201607122005	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	52300	75700	35	0.69	.171	.881	.178	.016	.029	.31	.132	.117	.028	.018	.001	.003	.003	.408
9	2201607123035	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	55500	76100	30	0.73	.185	.86	.181	.02	.033	.297	.178	.12	.03	.013	.001	.002	.002	.428
10	2201607123034	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	55500	76100	30	0.73	.185	.86	.181	.02	.033	.297	.178	.12	.03	.013	.001	.002	.002	.428
11	2201607123035	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	55500	76100	30	0.73	.185	.86	.181	.02	.033	.297	.178	.12	.03	.013	.001	.002	.002	.428
12	2201607123036	ANG 20R 2x2x1.4	0000161801RB	A36/A529-50	55500	76100	30	0.73	.185	.86	.181	.02	.033	.297	.178	.12	.03	.013	.001	.002	.002	.428
13	2201609050010	ANG 20R 2.5x2.5x3/16	0000000161820	A36/A529-50	55400	77200	28	0.72	.192	.815	.19	.015	.03	.453	.104	.153	.03	.02	.001	.003	.002	.439
14	2201609050022	ANG 20R 2.5x2.5x3/16	0000000161820	A36/A529-50	55400	77200	28	0.72	.192	.885	.19	.015	.03	.453	.104	.153	.03	.02	.001	.003	.002	.439
15	2201609050023	ANG 20R 2.5x2.5x3/16	0000000161820	A36/A529-50	55400	77200	28	0.72	.192	.885	.19	.015	.03	.453	.104	.153	.03	.02	.001	.003	.002	.439
16	2201609073015	SOL 4x3/8 20R	0000000162037	A36/A529-50	52100	76000	35	0.69	.174	.875	.179	.02	.034	.3	.239	.124	.033	.013	.001	.002	.002	.433
17	2201609073001	SOL 4x3/8 20R	0000000162037	A36/A529-50	52100	76000	35	0.69	.174	.875	.179	.02	.034	.3	.239	.124	.033	.013	.001	.002	.002	.433
18	2201609075005	SOL 4x3/8 20R	0000000162037	A36/A529-50	52100	76000	35	0.69	.174	.875	.179	.02	.034	.3	.239	.124	.033	.013	.001	.002	.002	.433

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 *The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos y la participación individual y de equipo de todo su personal.