SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS Certificate No. Q16291

Cliente : ACEROS TEPOTZOTLÁN, S.A. DE C.V.

Folio: 58 683

Fecha: 24 de Enero del 2007

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 º
6 042	91 730	42	VARILLA	12,7	1/2"	12,00	0,36	1,19	0,028	0,012	441	44,97	647	65,99	16,5	3,5 d	APROBADO
	91 725	42	VARILLA	12,7	1/2"	12,00	0,36	1,30	0,025	0,014	463	47,21	700	71,35	15,0	3,5 d	APROBADO

Observaciones:

No.DE REMISION: 152 545

Nota:

Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [X] NMX-C-407-ONNCCE
- [X] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [X] NMX-B-434
- [ ] NMX-B-252
- [X] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [X] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-252
- [ ] NMX-B-254
- [ ] ASTM A 6/A 6M
- [ ] ASTM A 36/A 36M
- [ ] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 05

Retención: 2 Años