




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
170292	ASTM A-36/A-572-50	0.219	0.870	0.018	0.010	0.227	0.050	0.030	0.030	0.009	0.003	0.002	
270298	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.012	0.005	0.248	0.040	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
470055	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.880	0.019	0.007	0.216	0.010	0.030	0.030	0.006	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
170292	260700740A	56.002(KSI)	76.625(KSI)	22(%)
170292	260700741A	55.586(KSI)	75.817(KSI)	22(%)
270298	260700738A	52.954(KSI)	77.394(KSI)	23(%)
270298	260700739A	54.406(KSI)	78.796(KSI)	22(%)
470055	260700748A	63.401(KSI)	78.966(KSI)	23(%)
470055	260700749A	62.841(KSI)	77.672(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
170292	260700741A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000081113	000080
270298	260700739A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000081113	000080
470055	260700749A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000081113	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
170292	260700741A	1000898343	2512
270298	260700739A	1000898343	2512
470055	260700749A	1000898343	2512

FIN DE DATOS