




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171537	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.950	0.001	0.006	0.300	0.010	0.020	0.010	0.006	0.001	0.001	
171540	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.890	0.019	0.008	0.220	0.020	0.030	0.020	0.004	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171537	260702528A	58.202(KSI)	77.118(KSI)	23(%)
171537	260702529A	57.082(KSI)	76.294(KSI)	24(%)
171540	260702526A	58.849(KSI)	76.504(KSI)	22(%)
171540	260702527A	59.852(KSI)	77.705(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171537	260702588A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000130
171537	260702589A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000130
171537	260702590A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000130
171540	260702588A	14	18	6.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000130

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171537	260702588A	1000899200	2512
171537	260702589A	1000899200	2512
171537	260702590A	1000899200	2512
171540	260702588A	1000899200	2512

FIN DE DATOS