




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.03.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
271742	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.012	0.007	0.201	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
271742	260702946A	57.050 (KSI)	77.476 (KSI)	25 (%)									
271742	260702947A	58.381 (KSI)	77.221 (KSI)	25 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
271742	260702973A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113		000040			
271742	260702974A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113		000040			
271742	260702975A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113		000040			
271742	260702976A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113		000040			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
271742	260702973A	1000902621	2512										
271742	260702974A	1000902621	2512										
271742	260702975A	1000902621	2512										
271742	260702976A	1000902621	2512										
FIN DE DATOS													