




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171761	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.890	0.011	0.007	0.207	0.030	0.020	0.030	0.011	0.003	0.001	
271741	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.820	0.012	0.006	0.199	0.020	0.040	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171761	260702969A	57.462(KSI)	74.241(KSI)	26(%)
171761	260702970A	56.738(KSI)	74.811(KSI)	25(%)
271741	260702958A	55.127(KSI)	75.401(KSI)	26(%)
271741	260702959A	55.633(KSI)	75.093(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171761	260703105A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171761	260703106A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171761	260703107A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171761	260703108A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
271741	260703108A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171761	260703105A	1000903560	2512
171761	260703106A	1000903560	2512
171761	260703107A	1000903560	2512
171761	260703108A	1000903560	2512
271741	260703108A	1000903560	2512

FIN DE DATOS