




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171758	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.015	0.005	0.219	0.020	0.030	0.030	0.010	0.003	0.001	
271904	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.820	0.013	0.012	0.209	0.030	0.030	0.020	0.006	0.004	0.001	
470498	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.014	0.016	0.202	0.010	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171758	260703148A	50.728(KSI)	74.517(KSI)	23(%)
171758	260703149A	50.139(KSI)	75.905(KSI)	24(%)
271904	260703143A	56.899(KSI)	73.451(KSI)	23(%)
271904	260703144A	57.153(KSI)	79.254(KSI)	24(%)
470498	260703063A	56.809(KSI)	77.880(KSI)	25(%)
470498	260703064A	55.625(KSI)	77.712(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171758	260703148A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171758	260703149A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
271904	260703148A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
470498	260703066A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
470498	260703067A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171758	260703148A	1000903846	2512
171758	260703149A	1000903846	2512
271904	260703148A	1000903846	2512
470498	260703066A	1000903846	2512
470498	260703067A	1000903846	2512

FIN DE DATOS