




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171759	ASTM A-36/A-572-50	0.219	0.850	0.011	0.005	0.211	0.020	0.040	0.020	0.009	0.003	0.001	
271606	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.840	0.011	0.007	0.215	0.010	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
271744	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.880	0.019	0.008	0.231	0.020	0.030	0.030	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171759	260703161A	55.123(KSI)	79.524(KSI)	24(%)
171759	260703162A	55.800(KSI)	78.120(KSI)	25(%)
271606	260703246A	58.060(KSI)	77.045(KSI)	23(%)
271606	260703247A	60.388(KSI)	79.315(KSI)	21(%)
271744	260702949A	57.604(KSI)	77.189(KSI)	26(%)
271744	260702950A	57.124(KSI)	74.860(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171759	260703331A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171759	260703332A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
171759	260703333A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000081113	000060
271606	260703246A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
271744	260703246A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171759	260703331A	1000904568	2512
171759	260703332A	1000904568	2512
171759	260703333A	1000904568	2512
271606	260703246A	1000904568	2512
271744	260703246A	1000904568	2512

FIN DE DATOS