




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172020	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.011	0.008	0.216	0.030	0.020	0.030	0.009	0.002	0.001	
172024	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.950	0.019	0.015	0.210	0.010	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172020	260703605A	61.967 (KSI)	79.180 (KSI)	23 (%)
172020	260703606A	62.905 (KSI)	79.876 (KSI)	22 (%)
172024	260703616A	65.619 (KSI)	79.680 (KSI)	20 (%)
172024	260703617A	64.260 (KSI)	78.634 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172020	260703608A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110
172020	260703609A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110
172024	260703642A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172020	260703608A	1000909591	2512
172020	260703609A	1000909591	2512
172024	260703642A	1000909591	2512

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151