




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172387	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.880	0.008	0.010	0.208	0.020	0.020	0.030	0.008	0.001	0.001	
172388	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.014	0.015	0.220	0.030	0.020	0.020	0.009	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172387	260704295A	62.201(KSI)	78.618(KSI)	25(%)
172387	260704296A	61.335(KSI)	77.074(KSI)	23(%)
172388	260704298A	62.223(KSI)	76.635(KSI)	25(%)
172388	260704299A	63.502(KSI)	77.818(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172387	260704296A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000081113	000070
172387	260704297A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000081113	000070
172387	260704298A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000081113	000070
172388	260704298A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000081113	000070
172388	260704299A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000081113	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172387	260704296A	1000916028	2512
172387	260704297A	1000916028	2512
172387	260704298A	1000916028	2512
172388	260704298A	1000916028	2512
172388	260704299A	1000916028	2512

FIN DE DATOS