




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172519	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.017	0.011	0.181	0.040	0.030	0.030	0.009	0.002	0.001	
272311	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.830	0.016	0.008	0.181	0.010	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172519	260704650A	54.295 (KSI)	75.212 (KSI)	23 (%)
172519	260704651A	55.269 (KSI)	75.855 (KSI)	22 (%)
272311	260704630A	57.993 (KSI)	77.571 (KSI)	23 (%)
272311	260704631A	57.753 (KSI)	77.167 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172519	260704653A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
172519	260704654A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
172519	260704655A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
272311	260704657A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172519	260704653A	1000914423	2741
172519	260704654A	1000914423	2741
172519	260704655A	1000914423	2741
272311	260704657A	1000914423	2741

FIN DE DATOS