




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172854	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.910	0.012	0.006	0.210	0.020	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
172859	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.024	0.006	0.230	0.020	0.030	0.020	0.011	0.005	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172854	260705167A	62.100 (KSI)	75.987 (KSI)	25 (%)
172854	260705168A	61.502 (KSI)	76.347 (KSI)	25 (%)
172859	260705361A	55.278 (KSI)	77.500 (KSI)	25 (%)
172859	260705362A	56.316 (KSI)	78.513 (KSI)	27 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172854	260705388A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172859	260705388A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172859	260705389A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172859	260705390A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172854	260705388A	1000921039	2741
172859	260705388A	1000921039	2741
172859	260705389A	1000921039	2741
172859	260705390A	1000921039	2741

FIN DE DATOS