




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
173064	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.020	0.005	0.198	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
272797	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.870	0.025	0.007	0.240	0.020	0.030	0.030	0.011	0.005	0.002	
272798	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.890	0.018	0.007	0.231	0.020	0.050	0.050	0.018	0.005	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
173064	260705572A	62.686(KSI)	77.934(KSI)	21(%)
173064	260705573A	63.382(KSI)	78.263(KSI)	20(%)
272797	260705649A	61.292(KSI)	78.107(KSI)	22(%)
272797	260705650A	62.100(KSI)	77.961(KSI)	21(%)
272798	260705659A	62.286(KSI)	76.515(KSI)	21(%)
272798	260705660A	61.029(KSI)	76.892(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
173064	260705572A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000082751	000020
272797	260705651A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000082751	000020
272797	260705659A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000082751	000020
272798	260705659A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000082751	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
173064	260705572A	1000923524	2900
272797	260705651A	1000923524	2900
272797	260705659A	1000923524	2900
272798	260705659A	1000923524	2900

FIN DE DATOS