




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172860	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.017	0.007	0.225	0.020	0.020	0.030	0.011	0.005	0.004	
172863	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.019	0.005	0.224	0.020	0.030	0.020	0.009	0.004	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172860	260705395A	58.022(KSI)	79.160(KSI)	23(%)
172860	260705396A	56.077(KSI)	77.753(KSI)	22(%)
172863	260705356A	57.309(KSI)	78.906(KSI)	26(%)
172863	260705357A	57.885(KSI)	79.314(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172860	260705397A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172860	260705398A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172860	260705415A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172863	260705415A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172860	260705397A	1000921595	2741
172860	260705398A	1000921595	2741
172860	260705415A	1000921595	2741
172863	260705415A	1000921595	2741

FIN DE DATOS