




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	08.05.2007	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
173129	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.017	0.005	0.205	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
271459	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.810	0.017	0.010	0.208	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
272961	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.022	0.004	0.205	0.010	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
173129	260705689A	57.061(KSI)	78.195(KSI)	20(%)
173129	260705694A	58.254(KSI)	79.249(KSI)	22(%)
271459	260702661A	63.259(KSI)	79.074(KSI)	21(%)
271459	260702662A	64.009(KSI)	78.976(KSI)	22(%)
272961	260705683A	56.973(KSI)	78.028(KSI)	21(%)
272961	260705684A	60.155(KSI)	79.903(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
173129	260705706A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
173129	260705708A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
271459	260705711A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
272961	260705708A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
272961	260705709A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
173129	260705706A	1000923926	2900
173129	260705708A	1000923926	2900
271459	260705711A	1000923926	2900
272961	260705708A	1000923926	2900
272961	260705709A	1000923926	2900

FIN DE DATOS