




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
471176	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.830	0.012	0.016	0.220	0.010	0.030	0.030	0.007	0.002	0.002	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
471176	260705746A	64.270 (KSI)	78.431 (KSI)	22(%)									
471176	260705747A	63.248 (KSI)	77.212 (KSI)	21(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
471176	260705750A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751		000040			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
471176	260705750A	1000924374	2900										
FIN DE DATOS													