




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172168	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.880	0.024	0.008	0.216	0.020	0.030	0.030	0.010	0.004	0.003	
173157	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.023	0.012	0.204	0.020	0.040	0.030	0.005	0.004	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172168	260703822A	85.669 (KSI)	78.744 (KSI)	25 (%)
172168	260703823A	60.619 (KSI)	79.232 (KSI)	23 (%)
173157	260705855A	67.076 (KSI)	79.940 (KSI)	22 (%)
173157	260705856A	65.549 (KSI)	79.026 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172168	260705877A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
173157	260705856A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
173157	260705857A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172168	260705877A	1000935336	2900
173157	260705856A	1000935336	2900
173157	260705857A	1000935336	2900

FIN DE DATOS