




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172155	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.024	0.010	0.213	0.030	0.040	0.040	0.009	0.004	0.003	
172263	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.014	0.014	0.210	0.020	0.020	0.030	0.013	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172155	260703756A	64.193(KSI)	78.270(KSI)	30(%)
172155	260703758A	62.872(KSI)	77.123(KSI)	22(%)
172263	260703946A	62.623(KSI)	78.535(KSI)	21(%)
172263	260703947A	60.995(KSI)	76.753(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172155	260705880A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172155	260705882A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172263	260705882A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172263	260705883A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172155	260705880A	1000935193	2900
172155	260705882A	1000935193	2900
172263	260705882A	1000935193	2900
172263	260705883A	1000935193	2900

FIN DE DATOS