




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174143	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.013	0.006	0.214	0.020	0.020	0.030	0.005	0.004	0.001	
174213	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.016	0.005	0.210	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174143	260706419A	60.898 (KSI)	76.853 (KSI)	23(%)
174143	260706420A	61.568 (KSI)	77.130 (KSI)	22(%)
174213	260706474A	62.151 (KSI)	77.976 (KSI)	23(%)
174213	260706475A	63.723 (KSI)	79.025 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174143	260706531A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060
174143	260706532A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060
174143	260706533A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060
174213	260706533A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060
174213	260706534A	9	12	8.00	12.2	74.400	A-6	0000083431	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174143	260706531A	1000939714	3113
174143	260706532A	1000939714	3113
174143	260706533A	1000939714	3113
174213	260706533A	1000939714	3113
174213	260706534A	1000939714	3113

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--