




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 16.06.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174215	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.016	0.004	0.225	0.020	0.020	0.020	0.002	0.005	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
174215	260706509A	62.025 (KSI)	77.310 (KSI)	22(%)									
174215	260706510A	61.405 (KSI)	76.644 (KSI)	24(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
174215	260706510A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431		000050			
174215	260706511A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431		000050			
174215	260706515A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431		000050			
174215	260706516A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000083431		000050			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
174215	260706510A	1000939536	3113										
174215	260706511A	1000939536	3113										
174215	260706515A	1000939536	3113										
174215	260706516A	1000939536	3113										
FIN DE DATOS													