




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB
471710	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.012	0.008	0.216	0.010	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"								
471710	260706749A	59.758(KSI)	79.351(KSI)	23(%)								
471710	260706750A	60.358(KSI)	79.519(KSI)	22(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA		
471710	260706767A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010		
471710	260706768A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010		
471710	260706769A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010		
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE									
471710	260706767A	1000942927	3113									
471710	260706768A	1000942927	3113									
471710	260706769A	1000942927	3113									
FIN DE DATOS												