




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
170957	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.820	0.012	0.005	0.203	0.020	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
170957	260701786A	59.752(KSI)	78.715(KSI)	22(%)									
170957	260701787A	60.212(KSI)	79.227(KSI)	21(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
170957	260708145A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387		000080			
170957	260708147A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387		000080			
170957	260708148A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
170957	260708145A	1000950673	2741										
170957	260708147A	1000950673	2741										
170957	260708148A	1000950673	2741										
FIN DE DATOS													