




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.07.2007	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174799	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.018	0.008	0.202	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	
174857	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.026	0.009	0.197	0.010	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
174858	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.880	0.016	0.010	0.208	0.050	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174799	260707465A	61.055 (KSI)	76.582 (KSI)	22 (%)
174799	260707466A	62.573 (KSI)	77.497 (KSI)	23 (%)
174857	260707567A	61.494 (KSI)	79.239 (KSI)	23 (%)
174857	260707568A	62.278 (KSI)	79.645 (KSI)	21 (%)
174858	260707568A	59.459 (KSI)	77.778 (KSI)	22 (%)
174858	260707569A	60.593 (KSI)	78.829 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174799	260707546A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
174799	260707547A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
174857	260707568A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010
174858	260707568A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000083823	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174799	260707546A	1000950127	3233
174799	260707547A	1000950127	3233
174857	260707568A	1000950127	3233
174858	260707568A	1000950127	3233

FIN DE DATOS