




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.07.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174719	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.017	0.004	0.212	0.030	0.030	0.030	0.006	0.004	0.001	
174930	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.870	0.025	0.004	0.225	0.030	0.030	0.020	0.005	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174719	260707417A	60.969(KSI)	77.193(KSI)	21(%)
174719	260707418A	61.540(KSI)	77.830(KSI)	22(%)
174930	260707809A	61.116(KSI)	79.636(KSI)	23(%)
174930	260707810A	61.770(KSI)	79.991(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174719	260707835A	12	18	6.00	12.2	68.400	A-6	0000082751	000070
174930	260707809A	12	18	6.00	12.2	68.400	A-6	0000082751	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174719	260707835A	1000948907	2900
174930	260707809A	1000948907	2900

FIN DE DATOS