




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
274969	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.880	0.014	0.007	0.235	0.030	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
274970	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.013	0.009	0.221	0.020	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	
274971	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.900	0.016	0.007	0.209	0.020	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
274969	260708176A	52.820 (KSI)	74.297 (KSI)	25 (%)
274969	260708177A	53.738 (KSI)	75.204 (KSI)	24 (%)
274970	260708188A	53.993 (KSI)	75.708 (KSI)	25 (%)
274970	260708189A	54.986 (KSI)	76.691 (KSI)	23 (%)
274971	260708195A	53.899 (KSI)	75.608 (KSI)	23 (%)
274971	260708197A	57.099 (KSI)	77.217 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
274969	260708192A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274969	260708194A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274969	260708195A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274970	260708192A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100
274971	260708195A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000083823	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
274969	260708192A	1000951088	3233
274969	260708194A	1000951088	3233
274969	260708195A	1000951088	3233
274970	260708192A	1000951088	3233
274971	260708195A	1000951088	3233

FIN DE DATOS