




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.07.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175310	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.910	0.012	0.009	0.213	0.010	0.010	0.020	0.003	0.003	0.001	
175311	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.014	0.008	0.229	0.010	0.010	0.020	0.003	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175310	260708464A	56.168(KSI)	76.926(KSI)	23(%)
175310	260708466A	55.153(KSI)	77.006(KSI)	24(%)
175311	260708467A	55.633(KSI)	75.901(KSI)	25(%)
175311	260708468A	56.613(KSI)	76.787(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175310	260708514A	15	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040
175311	260708476A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040
175311	260708477A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000083823	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175310	260708514A	1000953384	3233
175311	260708476A	1000953384	3233
175311	260708477A	1000953384	3233

FIN DE DATOS