




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174301	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.850	0.022	0.011	0.213	0.040	0.030	0.030	0.010	0.004	0.001	
174564	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.850	0.019	0.007	0.209	0.010	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174301	260706672A	61.123(KSI)	75.784(KSI)	24(%)
174301	260706673A	63.211(KSI)	76.638(KSI)	23(%)
174564	260707110A	54.974(KSI)	74.298(KSI)	25(%)
174564	260707111A	53.657(KSI)	73.902(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174301	260706674A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000083972	000060
174301	260706675A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000083972	000060
174301	260706676A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000083972	000060
174564	260707123A	1	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174301	260706674A	1000956477	3302
174301	260706675A	1000956477	3302
174301	260706676A	1000956477	3302
174564	260707123A	1000956477	3302

FIN DE DATOS