




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275380	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.016	0.003	0.210	0.010	0.060	0.030	0.010	0.004	0.001	
275387	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.870	0.023	0.004	0.211	0.010	0.030	0.020	0.005	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
275380	260709339A	61.035 (KSI)	77.253 (KSI)	23 (%)
275380	260709340A	59.033 (KSI)	76.227 (KSI)	21 (%)
275387	260709334A	60.881 (KSI)	77.460 (KSI)	23 (%)
275387	260709335A	59.905 (KSI)	75.545 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
275380	260709387A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275380	260709388A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275387	260709385A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275387	260709387A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
275380	260709387A	1000960552	3233
275380	260709388A	1000960552	3233
275387	260709385A	1000960552	3233
275387	260709387A	1000960552	3233

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--