




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175844	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.900	0.017	0.006	0.231	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
175844	260709530A	60.990 (KSI)	76.924 (KSI)	22 (%)									
175844	260709531A	60.347 (KSI)	76.256 (KSI)	23 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
175844	260709650A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972		000010			
175844	260709651A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972		000010			
175844	260709652A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972		000010			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
175844	260709650A	1000963942	3302										
175844	260709651A	1000963942	3302										
175844	260709652A	1000963942	3302										
FIN DE DATOS													