




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175882	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.019	0.011	0.212	0.030	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
275907	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.014	0.009	0.203	0.010	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175882	260709610A	64.703(KSI)	79.381(KSI)	21(%)
175882	260709611A	63.684(KSI)	78.614(KSI)	22(%)
275907	260709715A	61.190(KSI)	77.926(KSI)	22(%)
275907	260709716A	60.116(KSI)	77.032(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175882	260709725A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175882	260709726A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175882	260709727A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
275907	260709725A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175882	260709725A	1000964482	3302
175882	260709726A	1000964482	3302
175882	260709727A	1000964482	3302
275907	260709725A	1000964482	3302

FIN DE DATOS