




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275728	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.860	0.018	0.009	0.214	0.020	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	
472205	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.950	0.011	0.005	0.205	0.030	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
275728	260709551A	59.383(KSI)	77.727(KSI)	20(%)
275728	260709554A	62.536(KSI)	79.314(KSI)	21(%)
472205	260709635A	60.630(KSI)	77.752(KSI)	22(%)
472205	260709636A	61.320(KSI)	78.094(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
275728	260709675A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
275728	260709676A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
472205	260709674A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
472205	260709675A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
275728	260709675A	1000964131	3302
275728	260709676A	1000964131	3302
472205	260709674A	1000964131	3302
472205	260709675A	1000964131	3302

FIN DE DATOS