




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 26.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175803	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.019	0.009	0.206	0.010	0.020	0.020	0.003	0.005	0.001	
275676	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.870	0.020	0.008	0.227	0.030	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001	
275730	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.860	0.017	0.008	0.205	0.020	0.030	0.020	0.003	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175803	260709551A	61.464 (KSI)	79.379 (KSI)	23 (%)
175803	260709552A	62.264 (KSI)	79.795 (KSI)	21 (%)
275676	260709556A	61.065 (KSI)	79.079 (KSI)	23 (%)
275676	260709557A	60.863 (KSI)	79.091 (KSI)	24 (%)
275730	260709524A	59.524 (KSI)	74.956 (KSI)	24 (%)
275730	260709525A	59.237 (KSI)	75.492 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175803	260709860A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
175803	260709861A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275676	260709861A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275676	260709863A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030
275730	260709872A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000083972	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175803	260709860A	1000965597	3302
175803	260709861A	1000965597	3302
275676	260709861A	1000965597	3302
275676	260709863A	1000965597	3302
275730	260709872A	1000965597	3302

FIN DE DATOS