




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176253	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.014	0.007	0.210	0.030	0.020	0.030	0.005	0.003	0.001	
176254	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.840	0.019	0.007	0.218	0.030	0.030	0.020	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176253	260710058A	64.537(KSI)	79.607(KSI)	21(%)
176253	260710059A	63.606(KSI)	77.592(KSI)	22(%)
176254	260710002A	61.060(KSI)	78.301(KSI)	22(%)
176254	260710003A	59.875(KSI)	77.109(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176253	260710063A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000083972	000070
176253	260710064A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000083972	000070
176254	260710056A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000083972	000070
176254	260710057A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000083972	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176253	260710063A	1000966878	3302
176253	260710064A	1000966878	3302
176254	260710056A	1000966878	3302
176254	260710057A	1000966878	3302

FIN DE DATOS