




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175308	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.018	0.005	0.219	0.010	0.020	0.020	0.003	0.005	0.001	
175313	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.020	0.009	0.198	0.010	0.020	0.030	0.003	0.005	0.001	
176354	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.870	0.022	0.011	0.211	0.010	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
472017	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.012	0.010	0.228	0.030	0.020	0.030	0.004	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
175308	260708479A	57.220 (KSI)	76.501 (KSI)	25 (%)
175308	260708480A	57.582 (KSI)	75.844 (KSI)	23 (%)
175313	260708568A	60.367 (KSI)	79.320 (KSI)	24 (%)
175313	260708574A	60.878 (KSI)	79.715 (KSI)	22 (%)
176354	260710283A	63.506 (KSI)	78.602 (KSI)	21 (%)
176354	260710284A	62.407 (KSI)	78.273 (KSI)	22 (%)
472017	260708564A	58.345 (KSI)	77.872 (KSI)	22 (%)
472017	260708565A	61.377 (KSI)	79.443 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175308	260708553A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084215	000060
175313	260708579A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084215	000060
176354	260710285A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
472017	260708589A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084215	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175308	260708553A	1000968750	3379
175313	260708579A	1000968750	3379
176354	260710285A	1000968750	3302
472017	260708589A	1000968750	3379

FIN DE DATOS