




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176276	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.012	0.009	0.196	0.020	0.020	0.030	0.004	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
176276	260710076A	53.965 (KSI)	74.352 (KSI)	23 (%)									
176276	260710077A	58.455 (KSI)	76.722 (KSI)	24 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
176276	260710078A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972		000080			
176276	260710079A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972		000080			
176276	260710080A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000083972		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
176276	260710078A	1000966861	3302										
176276	260710079A	1000966861	3302										
176276	260710080A	1000966861	3302										
FIN DE DATOS													