




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175844	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.900	0.017	0.006	0.231	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	
175977	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.026	0.005	0.210	0.010	0.030	0.030	0.004	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175844	260709530A	60.990 (KSI)	76.924 (KSI)	22(%)
175844	260709531A	60.347 (KSI)	76.256 (KSI)	23(%)
175977	260709742A	62.404 (KSI)	79.653 (KSI)	21(%)
175977	260709743A	61.563 (KSI)	78.493 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175844	260709742A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175977	260709742A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175977	260709743A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175977	260709744A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175844	260709742A	1000964573	3302
175977	260709742A	1000964573	3302
175977	260709743A	1000964573	3302
175977	260709744A	1000964573	3302

FIN DE DATOS
