




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
274441	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.870	0.015	0.005	0.227	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	
275241	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.009	0.006	0.239	0.010	0.010	0.020	0.003	0.002	0.001	
472395	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.950	0.017	0.009	0.209	0.030	0.030	0.040	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
274441	260707113A	54.308 (KSI)	72.021 (KSI)	26 (%)
274441	260707114A	55.926 (KSI)	73.517 (KSI)	24 (%)
275241	260708648A	55.338 (KSI)	74.961 (KSI)	27 (%)
275241	260708649A	56.155 (KSI)	75.260 (KSI)	25 (%)
472395	260710313A	61.260 (KSI)	76.575 (KSI)	24 (%)
472395	260710314A	60.545 (KSI)	76.203 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
274441	260711245A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710	000150
275241	260708695A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084925	000040
472395	260710459A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084860	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
274441	260711245A	1000982081	3504
275241	260708695A	1000982081	3561
472395	260710459A	1000982081	3547

FIN DE DATOS