




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177329	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.870	0.021	0.008	0.212	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.003	
177330	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.900	0.017	0.009	0.227	0.020	0.020	0.020	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177329	260711430A	61.376(KSI)	79.212(KSI)	24(%)
177329	260711431A	62.236(KSI)	79.724(KSI)	22(%)
177330	260711449A	59.777(KSI)	77.813(KSI)	23(%)
177330	260711450A	60.681(KSI)	78.885(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177329	260711460A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710	000080
177329	260711461A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710	000080
177330	260711459A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710	000080
177330	260711460A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000084710	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177329	260711460A	1000982611	3504
177329	260711461A	1000982611	3504
177330	260711459A	1000982611	3504
177330	260711460A	1000982611	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--