




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174565	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.019	0.004	0.212	0.010	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
177162	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.013	0.009	0.209	0.020	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
277138	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.880	0.015	0.006	0.205	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174565	260707111A	53.658 (KSI)	76.181 (KSI)	24(%)
174565	260707112A	54.487 (KSI)	75.695 (KSI)	23(%)
177162	260711166A	57.016 (KSI)	74.737 (KSI)	24(%)
177162	260711167A	58.109 (KSI)	75.929 (KSI)	23(%)
277138	260711056A	64.424 (KSI)	77.987 (KSI)	26(%)
277138	260711057A	64.398 (KSI)	78.100 (KSI)	35(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174565	260711258A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710	000150
174565	260711259A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710	000150
177162	260711262A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710	000150
277138	260711262A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710	000150

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174565	260711258A	1000981537	3504
174565	260711259A	1000981537	3504
177162	260711262A	1000981537	3504
277138	260711262A	1000981537	3504

FIN DE DATOS