




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177329	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.870	0.021	0.008	0.212	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.003	
177330	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.900	0.017	0.009	0.227	0.020	0.020	0.020	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177329	260711430A	61.376(KSI)	79.212(KSI)	24(%)
177329	260711431A	62.236(KSI)	79.724(KSI)	22(%)
177330	260711449A	59.777(KSI)	77.813(KSI)	23(%)
177330	260711450A	60.681(KSI)	78.885(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177329	260711434A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017	000020
177329	260711462A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017	000020
177330	260711449A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177329	260711434A	1000982994	3600
177329	260711462A	1000982994	3600
177330	260711449A	1000982994	3600

FIN DE DATOS