




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
164221	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.840	0.017	0.009	0.226	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
165791	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.016	0.007	0.197	0.020	0.030	0.030	0.005	0.004	0.001	
177328	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.900	0.018	0.005	0.224	0.020	0.020	0.030	0.011	0.005	0.002	
277315	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.880	0.021	0.009	0.215	0.050	0.100	0.040	0.008	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
164221	260605387A	63.123 (KSI)	78.503 (KSI)	21(%)
164221	260605388A	62.657 (KSI)	77.694 (KSI)	20(%)
165791	260608139A	57.126 (KSI)	75.231 (KSI)	25(%)
165791	260608140A	58.383 (KSI)	76.418 (KSI)	24(%)
177328	260711438A	61.031 (KSI)	79.223 (KSI)	23(%)
177328	260711439A	62.063 (KSI)	79.877 (KSI)	21(%)
277315	260711397A	58.530 (KSI)	75.095 (KSI)	24(%)
277315	260711398A	60.019 (KSI)	76.653 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
164221	260711407A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000085017	000010
165791	260711482B	11	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000085017	000010
177328	260711468A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000085017	000010
277315	260711407A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000085017	000010
277315	260711408A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000085017	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
164221	260711407A	1000983001	3600
165791	260711482B	1000983001	3600
177328	260711468A	1000983001	3600
277315	260711407A	1000983001	3600
277315	260711408A	1000983001	3600

FIN DE DATOS