




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277512	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.880	0.024	0.008	0.230	0.020	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
277512	260711829A	57.517 (KSI)	74.145 (KSI)	24 (%)									
277512	260711830A	57.866 (KSI)	74.360 (KSI)	26 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
277512	260711830A	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000084710		000060			
277512	260711831A	25	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000084710		000060			
277512	260711836A	30	8	5.25	12.2	31.300	A-6	0000084710		000060			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
277512	260711830A	1000985438	3504										
277512	260711831A	1000985438	3504										
277512	260711836A	1000985438	3504										
FIN DE DATOS													