




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 16.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
--	------------------------------------	--------------------	---

<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	---

<b>PRODUCTO</b> Vigas
--------------------------

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176551	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.870	0.020	0.008	0.209	0.020	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	
177469	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.860	0.026	0.013	0.217	0.020	0.020	0.020	0.009	0.004	0.003	
277466	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.018	0.007	0.220	0.020	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176551	260711955A	53.912(KSI)	67.390(KSI)	25(%)
176551	260711956A	56.020(KSI)	71.160(KSI)	24(%)
177469	260711653A	62.278(KSI)	77.848(KSI)	20(%)
177469	260711654A	64.940(KSI)	79.109(KSI)	21(%)
277466	260711846A	54.267(KSI)	67.833(KSI)	25(%)
277466	260711847A	53.698(KSI)	67.123(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176551	260711955A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
176551	260711956A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
177469	260711954A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
277466	260711954A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020
277466	260711955A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000084710	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176551	260711955A	1000986436	3504
176551	260711956A	1000986436	3504
177469	260711954A	1000986436	3504
277466	260711954A	1000986436	3504
277466	260711955A	1000986436	3504

FIN DE DATOS