




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 16.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177433	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.820	0.016	0.009	0.199	0.010	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
177463	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.830	0.021	0.008	0.210	0.010	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
472616	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.850	0.019	0.008	0.228	0.010	0.030	0.020	0.010	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177433	260711742A	64.430 (KSI)	78.151 (KSI)	22(%)
177433	260711743A	62.667 (KSI)	77.895 (KSI)	21(%)
177463	260711695A	62.429 (KSI)	78.920 (KSI)	23(%)
177463	260711696A	63.427 (KSI)	79.572 (KSI)	21(%)
472616	260710859A	58.434 (KSI)	75.194 (KSI)	24(%)
472616	260710860A	58.195 (KSI)	75.047 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177433	260711743A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050
177463	260711751A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710	000050
472616	260710885A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084860	000050
472616	260710886A	12	14	8.00	12.2	64.000	A-6	0000084925	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177433	260711743A	1000986237	3504
177463	260711751A	1000986237	3504
472616	260710885A	1000986237	3547
472616	260710886A	1000986237	3561

FIN DE DATOS