




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177861	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.014	0.006	0.192	0.030	0.010	0.030	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177861	260712445A	60.902(KSI)	79.018(KSI)	24(%)									
177861	260712446A	61.416(KSI)	79.613(KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177861	260712468A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215		000070			
177861	260712469A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215		000070			
177861	260712470A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215		000070			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177861	260712468A	1000990366	3379										
177861	260712469A	1000990366	3379										
177861	260712470A	1000990366	3379										
FIN DE DATOS													